

## 試験証明書

依頼者：ラムエンタープライズ株式会社

品名：手袋 GL-WHT

試験項目：耐切創性

平成30年10月15日付けで当所に提出  
された試料の試験結果は下記のとおりです。

平成30年10月24日

**カケン**  
〒332-0016 埼玉県川口市幸町1丁目7番22号  
一般財団法人 **カケンテストセンター**  
東京事業所 資材ラボ  
Tel(048)-258-9614 Fax (048)-258-3288



### 記

試験項目		試験結果	試験方法
耐切創性	貫通強さ (N)	100.0 以上	カケン法*1
	切断強さ (N)	ウェール	カケン法*2
		コース	

\*1 定速伸長形破裂試験機を用い、図1のように試験片の表を上にして、しわ及びたるみが生じないように均一な張力を加えてから内径4.4cmのクランプに取り付け、50cm/minの加圧速度でナイフの刃が突き破る強さを測定した。

\*2 定速伸長形引張試験機を用いて、図2のように試験片及びナイフを取り付け、50cm/minの引張速度で試験を行ない、切断時の強さを測定した。  
ウェール(コース)とは、ナイフを試験片のウェール方向(コース方向)に対し、垂直に設定して実施した試験。

図1





図2



試料

KAKEN KAKEN KAKEN KAKEN



以上