

試験証明書

依頼者 ラムエンタープライズ株式会社

品名 FRP板

試験項目 貫通強さ

平成17年12月9日付で当所に提出された試料の試験結果は、下記の通りであることを証明します。

財団法人 日本化学繊維検査協会

平成17年12月16日


東京事業所



記

試験項目	試験結果	試験方法
貫通強さ (N)	100以上	※

※ 定速伸長形破裂試験機を用い、図のように試験片の表を上にして、しわ及びたるみが生じないように均一な張力を加えてから内径4.4cmのクランプに取り付け、50cm/minの加圧速度でナイフの刃が突き破る強さを測定して、3回の平均値で表わす。



提示 試料

(貼付省略)

